

METHODE D'APPLICATION

Sur supports convenablement préparés

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable :

- Parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Béton ou maçonnerie d'éléments enduits aux mortiers de liants hydrauliques.
- Briques et pierres de parement.
- Bois brut et bois peint
- Panneaux de fibres ou particules à liant ciment.
- Enduits de préparation des supports.
- Carreaux de plâtre à épiderme cartonné, staff, enduits de peinture.
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

Mode d'application	Sur fonds farinants et/ou poreux et/ou friables	Sur fonds non poreux et anciens fonds de peinture durs et sains	
	Sur fonds poreux non peints	D'aspect mat	D'aspect satiné ou brillant
IMPRESSION *	baho impression ou baho mat dilué à 15%	Baho mat dilué à 15%	Baho impression
INTERMEDIARE/FINITION	2 couches de baho mat ou velours		
Le niveau de finition recherché dépend des travaux d'apprêt. Il est impératif de consulter les notes techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture. Impressions recommandées.			

Note technique

baho

Impression


Peinture biosourcée fabriquée à partir de résidus végétaux valorisés



Peinture intérieure



Peinture à l'eau



- Très faible teneur en COV
- Très bon pouvoir couvrant
- Non jaunissant
- Sans siccatif
- Régulatrice d'absorption
- Hydrofuge

INFORMATIONS GENERALES

Définition

Impression à base de résine acrylique en partie biosourcée fabriquée à partir de résidus végétaux valorisés. Pour la régulation et l'adhérence des fonds.

Conditionnement

Fût métallique de
1 litre,
2,5 litres,
10 litres

Teintes

Vendu en blanc.
Des teintes pastel sont réalisables à la machine à teinter.

HYGIENE ET SECURITE / SANTE & ENVIRONNEMENT

Sécurité en cas d'incendie

Classement conventionnel M1 sur support MO (selon arrêté du 21 novembre 2002).

Fiche de données de sécurité

Faire une demande par mail : contact@bahodeco.fr

Emissions dans l'air intérieur



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : **classement A+**

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE, cat. A/g : 30 g/l. Ce produit contient moins de 1 g/l COV-prêt à l'emploi.

APPLICATION

Précautions d'emploi

Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 70%. Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application.

Nettoyage et préparation des fonds

Conformes au NF DTU 59-1

Rendement superficiel spécifique

10 à 12 m²/litre et par couche.

Ce rendement dépend de l'absorption et du relief des supports, et peut varier de 20 à 30%.

Temps de séchage

(T=23°C ET HR=50%)

Sec en surface : 1 heure

Recouvrable : 4 heures.

Dilution

Produit prêt à l'emploi

Pistolet : 5 à 10%

Matériel

Brosse spéciale acrylique.

Rouleau polyamide HD 12mm,

Pistolet sans air : buse Ø 11 à 13 millièmes de pouce et filtre de 180 « mesh » / maille

Nettoyage du matériel

À l'eau, immédiatement après usage.

2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Présentation en pot

Onctueux

Aspect du feuil sec

Légèrement poché

Mat.

Masse volumique

1,54 ± 0,05 kg/dm³

Extrait sec

En poids : 61,4 ± 2,0 %

En volume calculé : 40,8 ± 2,0%

Identification

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I - 7b₂

Point d'éclair

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

Aptitude à l'usage

Produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.

Durcissante et pénétrante

Conservation

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI

Autres informations

Nous contacter :

Sarl baho deco

2 rue Aimé Delrue 44120 Vertou

02 40 06 51 63

3